

AMC クリヤーPro

(株)TAKUMI

AMC クリヤーPro は スプレー塗布用 2液混合型アクリルウレタン系のクリヤー塗料です。(TXフリー)AMCスーパーミラーPro I 及び、Pro II のアンダーコート及びトップコートの両方にご使用できます。

AMC カラーPro により自在に着色できます。

標準塗膜構成

	トップコート(クリヤー)
	AMC スーパーミラーPro
	アンダーコート(鏡面仕上げ)

備考:

アンダーコートに黒をご使用になりますと、チタン調の鏡面仕上げとなります
アンダーコートに白をご使用になりますと、アルミ調の鏡面仕上げとなります
弊社低圧スプレーガン(品番 S14-55)のご使用をお薦めします。

標準浴組成

AMC クリヤーPro	重量部
主剤	80
硬化剤	10
AMC カラーPro	適宜
専用シンナー	50

標準膜厚: 30 μ m

標準乾燥条件: 80 $^{\circ}$ C × 30分

塗膜性能表

試験項目	条件	試験結果
鉛筆硬度		H
促進耐候性	SWOM 1000hr	光沢保持率>90%
促進耐光性	フェードメーター400hr	光沢保持率>95%

(弊社測定値 保証値ではありません)

ご注意

- * 製品安全データシート(MSDS)を読みご理解の上ご使用下さい。
- * アンダーコート塗布～トップコート塗布までの工程を 24 時間以内に完了して下さい。
- * 事前に十分なテストをお願いします。
- * 硬化剤混合後は速やかにご使用下さい。(ポットライフ 約 4 時間 @25 $^{\circ}$ C)

