

AMC スーパーホログラム

(株)TAKUMI

太陽光や、白色ハロゲン光により、3D レインボー効果の得られる塗料です。アルコール系溶剤を使用。


塗装手順は、AMC スーパーミラーPro と同一工程となります。

下地の着色、スーパーミラーPro との併用等により、多様な表現が可能です。

少量の塗布で十分な効果が得られます。



○標準塗膜構成



トップコート(クリアー)
AMC スーパーホログラム Pro
アンダーコート(鏡面仕上げ)

○標準塗装手順

アンダーコート* 鏡面仕上げ スーパーミラーPro の性能を十分に引き出すため丁寧に仕上げてください

↓

スーパーホログラム(乾燥) 60℃ × 30 分程度

↓

トップクリアーコート*

* 車用アンダー及びトップコートの例: 関西ペイント株式会社製品レタン PG エコシリーズ

ご注意

- * 透明フィルムの内面コートにも対応できます。
- * アンダーコートの表面を侵す強い溶剤を含む塗料をトップコートに使用されますとホログラムが曇ることがあります。事前に十分なテストをお願いします。
- * アンダーコート塗布～トップコート塗布までの工程を 24 時間以内に完了して下さい。
- * 製品安全データシート(MSDS)を読みご理解の上ご使用下さい。
- * 固形分が沈降し易いため、ご使用前に缶ごと十分に振り混ぜ混合してからご使用下さい。

